

Профессиональная защита поверхностей цинком (содержание цинка 93% в чистой массе 98,5-99%)

Область применения: Защитный цинковый слой металлических поверхностей в максимально возможном качестве

Способ применения: Спрей распылите с расстояния 25 см на чистую обезжиренную поверхность и оставьте высыхать.

Внимание! Для обеспечения качественного покрытия важнейшим условием является тщательное обезжиривание покрываемых поверхностей. Рекомендуем METAFLUX 79-02 Очиститель для специальных целей, METAFLUX70-15 Быстрочистящий спрей, METAFLUX 75-17 Цитрусовый чистящий спрей и пр.

Свойства изделия: Охранный слой из цинковых частичек в чистой массе 98,5-99%. Восстановление поврежденного цинкового покрытия по DIN 50.976 (1980). Одним распылением создает 40-60 мкм слой цинка.

- Быстросохнущий
- Самоочищающаяся форсунка
- Минимальное количество растворителей
- Создает гладкую поверхность без капиллярных трещин
- Негорючий

Примеры применения : Гальваническая защита незащищенных металлических деталей

- Ремонт гальванизированных покрытий
- Поверхностный ремонт частей и деталей
- Ремонт при обслуживании и сварке

Требования к безопасности: Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов.

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua