

<b>НАИМЕНОВАНИЕ ПРОДУКТА</b>	<b>METAFLUX 0406 - Мгновенный клей 406 NV-ES 76</b>
<b>Область применения</b>	Metaflux 76-0406 благодаря низкой вязкости предназначен для клеения гладких материалов, в частности пластика, стекла, металлов и т.п. Идеален для операций клеения, требующих кратковременную аппликацию. Обеспечивает высокую прочность соединения.
<b>Способ применения</b>	Перед клеением необходимо тщательно обезжирить место клеения (рекомендуем Metaflux 70-15 Быстрочистящий спрей). Клей нанесите в малых количествах непосредственно на поверхности, после чего прочно прижмите эти поверхности. В зависимости от материалов, размера шва и влажности воздуха соединение быстро склеится ( в течении 5-10 секунд). Излишки клея удалите Metaflux 76-0099 Устранитель мгновенных клеев.
<b>Свойства изделия</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Химический тип – этилцианоакрилат</li> <li>• Способ отверждения – влага воздуха</li> <li>• Цвет-прозрачный</li> <li>• Заполнение зазоров – 0,03 мм</li> <li>• Вязкость -3-10 мПа.с при 20°C</li> <li>• Прочность соединения 21 N/mm<sup>2</sup></li> <li>• Диэлектрическое сопротивление : 25 kV/mm (ASTM D 149)</li> <li>• Скорость отверждения сталь &lt; 15сек, алюминий 10 сек, стекло 10 сек, поликарбонат 10-50 сек, неопрен 2-5 сек</li> <li>• Полная полимеризация 6-12 час</li> <li>• Температурная устойчивость -60°C до +180 С</li> </ul>
<b>Примеры применения</b>	
<b>Требования к безопасности</b>	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  </div>

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
 64600, ул. Октябрьская, 2, оф.10,  
 г. Лозовая, Харьковская обл.  
 +38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)