

ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ



РЕЗЬБОВОЙ И ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ГЕРМЕТИК 76-0542 (средняя твердость)

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ РЕЗЬБОВЫХ СОЕДИНЕНИЙ

Описание	Герметизация и фиксация от раскручивания резьбовых металлических трубок, патрубков, фитингов и соединяемых резьбовых деталей. Продукт быстро застывает без доступа воздуха между двумя металлическими поверхностями и предохраняет от разгерметизация из-за вибраций, ударов или коррождения
Способ применения	Для достижения максимальной прочности соединения поверхности необходимо тщательно очистить и обезжирить напр. с помощью Metaflux 70-15, Porta 79-02. Слои оксидов и коррозии металлов необходимо удалить. Перед употреблением тщательно встряхнуть. Для создания герметизирующего слоя нанесите продукт на начальные витки (кроме первого витка). На больших резьбах увеличьте количество продукта. Обработанное соединение смонтируйте и затяните. Для полного отверждения необходимо 1-3 часа. Демонтаж производите стандартно с нагревом до 250 град С
Свойства продукта	Среднепрочный резьбовой герметик отвердевает при контакте со сталями, латунью, медью без доступа воздуха. Применим для газов, воды, углеводородов, масел и большинству химикалий. Этот тип герметиков рекомендуем для малых и средних фитингов и специально для гидро и пневмосистем.
	<ul style="list-style-type: none">• Замена тефлоновым и классическим уплотнения• Создает демонтируемое соединение• Антикоррозийная защита как дополнительная функция• Химический тип – эфиры диметилакрилата• Тип отверждения - анаэробный• Вязкость: 500 mPa.s• Время отверждения – время манипуляций: 20-40 мин• Твердость : 12-16 Nm• Прочность: 8-12 N/ mm• Заполнение зазоров: 0,15 mm• До резьб M 20, R 3/4"• Температурная устойчивость -55 С до +150 С• Цвет : коричневый•
Безопасность :	Не содержит опасных веществ

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»
64600, ул. Парижской Коммуны, 4
+38 050 87 98777
info@metaflux.com.ua