

### Анаэробное средство для уплотнения и склеивания соединяемых частей

Область применения:	Уплотнение и клеение соединяемых частей – подшипники качения, подшипниковые корпуса, подшипники на валах, цапфы, блоки и пр.
Способ применения:	Нанесите каплями непосредственно на соединяемые детали. Благодаря высокой степени чистоты достигается трех кратное значение статического давления. Отвердевает за 15 мин при 20 °С, полное отверждение после 8 часов.
Свойства изделия:	<p>Уплотнение соединений Metaflux отвердевает без доступа воздуха при контакте с материалами – сталь, сплавы, медь и чугун.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Исключительные изоляционные и уплотняющие свойства</li><li>• Высокая сопротивляемость от химикатов</li><li>• Высокая сопротивляемость против старения при обычных технических нагрузках</li><li>• Предохраняет от появления коррозии</li><li>• Вязкость 150 mPa.s</li><li>• Твердость среза 36 N/ mm<sup>2</sup></li><li>• Максимальный зазор 0,1 мм</li><li>• Температурная устойчивость -60 °С до +200 °С</li></ul>
Требования к безопасности	<p>Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения.</p> <p>Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов</p>

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 4  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)