

# ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

**Metaflux**

## Двухкомпонентный клей DUO – POWER - FIX 76 - 80

### Универсальный быстротвердеющий двухкомпонентный клей

Область применения:	Универсальный клей для склеивания металлов, пластмасс, дерева, бетона, камня и применим для любой взаимной комбинации этих материалов.
Способ применения:	Клей нанесите на тщательно обезжиренный материал. Наилучшие результаты будут при механическом зачищении поверхностей. Большое количество клея снижает качество клеевого соединения. Клей смешивайте шпателем, не наконечником упаковки, непосредственно на склеиваемом месте или поверхности. Склеиваемые детали плотно прижмите друг к другу. Сильное давление повышает прочность клеевого соединения.
Свойства изделия:	Быстро отвердевающий, высокопродуктивный клей на основе эпоксиды. Склеивает металлы, пластмассы, дерево, бетон, камень и др. материалы. <ul style="list-style-type: none"><li>• Начало отвердевания через 3 мин</li><li>• Возможность проведения манипуляций до 6 мин</li><li>• Полное отверждение через 12 часов</li><li>• Температурная устойчивость 120 °C</li><li>• Усилие на разрыв 22 N/ mm<sup>2</sup></li><li>• Усилие на растяжение 11 N/ mm<sup>2</sup></li><li>• Устойчив к воде и химикатам</li><li>• Способность заполнить зазор до 4 мм</li><li>• Оптимальная толщина клея 0,1-0,2 мм</li></ul>
Прочность по DIN 53 283	15 мин – 1 N/mm <sup>2</sup> 30 мин – 7 N/mm <sup>2</sup> 1 час – 10 N/mm <sup>2</sup> 2 часа – 12 N/mm <sup>2</sup> 4 часа – 17 N/mm <sup>2</sup> 3 дня – 25 N/mm <sup>2</sup>
Требования к безопасности	Соблюдайте требования безопасности, указанные на упаковке и листе безопасности средства. Возможны изменения. Перед каждым употреблением проверьте совместимость материалов

ООО ПИИ «ТЕХНО-СЕРВИС УА»  
64600, ул. Парижской Коммуны, 4  
+38 050 87 98777  
[info@metaflux.com.ua](mailto:info@metaflux.com.ua)